



Buntlack

ფერადი ემალი ხისა და რკინისთვის თქვენთვის სასურველ ფერში.

შესანიშნავი ფარვის უნარის და ფერის მდგრადობის მქონე კოლირებადი (ალკიდური) ემალი, შიდა და გარე სამუშაოებისთვის. ნაკანრების მიმართ მედეგი. შესანიშნავად იწმინდება.



ColorMix

პროდუქტის აღწერა

შეფუთვის ზომები:

0,75ლ ; 2,5ლ; 10ლ

პროდუქტის უპირატესობები:

შესანიშნავი ფარვის უნარი მედეგი ნაკანრების და დარტყმის მიმართ გაჯერებული ნათელი ფერები

თვისებები:

შეფერადება შესაძლებელია ფერების ფართო სპექტრით. ქმნის ნაკანრების მიმართ მედეგ, ნათელ და ფერად ზედაპირს. პრაქტიკულად არ წარმოქმნის არომატს დატანის და შრომის დროს. ადვილად დაიბანება, სწრაფად შრება და შესანიშნავად იწმინდება..

შესაფერისი ზედაპირები:

დაგრუნტული ან ლაქნასმული ხის, ლითონის, მყარიპოლივილიქლორიდის ზედაპირები. საჭიროების შემთხვევაში: აგრეთვე მინერალური ზედაპირები, ცემენტის ბათქაშები, ბეტონი და გიფსოკარდონი.

ფერის ტონები:

	პრიალა	აბრეშუმისებრი მქრქალი
მწვანე	x	x
თიხისფერი-ყავისფერი	x	x
მუქი ყავისფერი	x	x
შოკოლადის ფერი	x	x
შავი	x	x
ნაცრისფერი	x	
სპილოს ძვალი	x	
ნითელი	x	
ლურჯი	x	
კრემისფერი-თეთრი		x

ფერი / შეფერადება:

ბაზა 1: თეთრი
 ბაზა 2 და 3: გამჭირვალე
 ბაზა 1 შეიძლება იქნას გამოყენებული, როგორცთეთრი ემალი ან ღია ფერებით, ხელით ან მექანიკურად შეფერილი. მექანიკური შეფერვა Alpina ColorMix-ით, ან ხელით Alpina Tint-ის საშუალებით. მუქი ელფერებისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ Alpina ColorMix-ის საშუალებით შეფერილი ბაზა 3.

სიპრიალის ხარისხი:

პრიალა და აბრეშუმისებრი მქრქალი

ხელსაწყოები / ტემპერატურა:

დაიტანეთ აკრილის ემალებისთვის განკუთვნილი ფუნჯით ან გორგოლაჭით. გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურისას (ჰაერი და ზედაპირი). გამოყენების შემდეგ იარაღები გაასუფთავეთ წყლითა და საპნით.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი მშრალია 5 საათის შემდეგ, მსაათის შემდეგ შეიძლება შემდეგი ფენის დატანა. უფროდაბალი ტემპერატურისა და ჰაერის მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში ეს დრო იზრდება.

დატანის მეთოდები / ხარჯი:

არა მყარი ძველი დანაფარები მოაშორეთ და განმინდეთ ზედაპირი ქუჭყისა და მტვერისგან. მყარი ძველი დანაფარები ოდნავ გაშლიეთ. დაიტანეთ Buntlack 2 ფენა. შეუღებავი ზედაპირები წინასწარ დაგრუნტეთ Alpina Grundierung für Holz-ით ან Alpina Grundierung für Metall-ით. პროდუქტი კარგად ამოურიეთ. ხარჯი: 80-100 მლ/მ² - ერთი ფენა.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

საგრუნტი ფენა: Alpina Grundierung für Metall გაზავებელი ან Alpina Grundierung für Holz გაზავებელი. შუალედური და საბოლოო ფენა: Alpina Buntlack გაზავებელი.

შემადგენლობა:

ალკიდის ფისი, White-Spirit, პიგმენტი, მინერალური დანამატები, ადეტივები, ანტიკოროზიული პიგმენტები. ევროპული ნორმების მიხედვით, ამგვარ ნაწარმში აქროლადი ორგანული ნაერთების (VOC) ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია (კატ. A/i) არ უნდა აღემატებოდეს 500 გ/ლ. ეს ნაწარმი შეიცავს 500 გ/ლ VOC-ს.



Buntlack

ზედაპირის მომზადება

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопульт
мл/м ²	80-100	90-100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 380_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.